

商品仕様書

単位 ; mm

硬化方法:	湿気硬化/大気中の湿気に反応し硬化する。(エアゾール)	燃焼性/火災等級	DIN4102 B3
乾燥時間	(表面) 20~25分 (完全) 6時間	密度	15 kg/m ³
容量	500ml	比重(20°C):	23±3 kg/m ³
発泡倍率	約30倍	沸点	該当せず
保存期間	22ヶ月 (保管は40°C以内で)	引火点	104 °C
色	黄色がかった白色(クリーム色)	粘着度	該当せず
臭気	無臭	伸長強度	9 N/cm ²
推薦使用温度範囲	5~27°C	せん断強度	5 N/cm ²
対温度特性	-40~100°C	圧縮強度	4 N/cm ²
		熱伝導率	0.045~0.037 W/m・K
		水中での溶解性	硬化後は安定、水に対して無反応

[危険有害性の要約]

- 引火性がある。
- 有害性がある。
- 眼、呼吸器系、皮膚に刺激がある。
- 吸引及び、皮膚接触により感作性を引き起こす恐れがある。
- イソシアネートを含有、情報は供給者に相談する事。
- 可燃性ガスは突発的な火災を引き起こす可能性あり。
- 内部に圧力が掛かっているため取り扱い注意。
- 40°C以上となる所には置かない。

[取扱上の注意]

- 換気の良い場所で取り扱う(屋外でも同様) 蒸気は空気より重いので注意。
- 取り扱いは注意し、衝撃は避け、摩擦、ショックも避けること。
- 周辺でスパーク、高温物、火気の使用、喫煙を禁止する。
- 静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。
- 工具は火花防止型のものを使用する。
- 噴出時の万一の火災の際は緊急冷却で対処のこと。
- 皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり、目に入らぬよう適切な保護具を着用する。
- 取扱後は手・顔などをよく洗い、休憩所などに手袋等の汚染保護具を持ち込まないこと。
- 密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。

[保管上の注意]

- 子供の手の届くところに置かない。
- 日光の直射を避ける。
- 涼しく(5~25°C)通風の良いところに保管する。
- 火気、熱源から遠ざけて保管する(熱による缶破裂防止)。
- 酸化剤、可燃物と一緒に保管しないこと。



				品名	アワフォーム
				品番	AW-500
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2019年10月8日